

### Anwendungsbereich:

Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Verarbeitungsrichtlinien in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und anerkannten Regeln der Technik im Baubereich.

### Bemerkung:

Aus dem Vollstein mechanisch geschnittenes Riemchen.



Eigenschaften	
Riemchenformat:	NF
Brandverhalten:	Klasse A1 (ohne Prüfung)
Wasseraufnahme:	DIN EN ISO 10545-3 ≤ 3%
Frostbeständig:	bestanden
Verbundfestigkeit:	NPD
Porenvolumen gemäß DIN 18515-1	> 20 mm <sup>3</sup> /g
Porenradienmaximum gemäß DIN 18515-1	>0,2 μm

Kombinierbar mit:



Bitte beachten Sie:

Die farbliche Darstellung der Riemchen auf diesem Produktdatenblatt kann vom echten Stein abweichen. Wir empfehlen Ihnen, sich die verfügbaren Riemchen in unserer Ausstellung anzusehen, um einen verlässlichen Eindruck zu bekommen.