

Anwendungsbereich:

Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Verarbeitungsrichtlinien in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und anerkannten Regeln der Technik im Baubereich.

Bemerkung:

Aus dem Vollstein mechanisch geschnittenes Riemchen.



| Eigenschaften | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Riemchenformat: | alle, auf Anfrage |
| Wasseraufnahme: | ca. 7 % |
| Frostbeständig: | DIN EN ISO 10545-12 |
| Ziegelrohddichte: | 1,80 kg/dm ³ |
| Scherbenrohddichte: | 1,94 kg/dm ³ |
| Druckfestigkeit: | > 19 N/mm ² |
| Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108: | 0,71 W/(mK) |

Kombinierbar mit:



Bitte beachten Sie:

Die farbliche Darstellung der Riemchen auf diesem Produktdatenblatt kann vom echten Stein abweichen. Wir empfehlen Ihnen, sich die verfügbaren Riemchen in unserer Ausstellung anzusehen, um einen verlässlichen Eindruck zu bekommen.