



## Laibungsprofil Dynamik PVC mit Gewebe 6460+70

### Anwendung:

Laibungsprofile mit Gewebe werden überwiegend in WDV-Systemen eingesetzt und dienen einem exakten, lot- und fluchtgerechten Putzabschluß. Nach den Putz- und Malerarbeiten wird die Schutzlasche zunächst abgeknickt, und anschließend gleichmäßig parallel zum Laibungsprofil abgerissen.

### Produktausstattung:

Laibungsprofile PVC mit Gewebe sind Anputz-, Dicht- und Schutzprofile für unterschiedliche Putzstärken. Sie werden aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem Hart-PVC in unterschiedlichen Abmessungen hergestellt. Am gelochten Schenkel der LA ist ein Armierungsgewebestreifen angebracht.

Das Glasfasergewebe ist alkalibeständig und verschiebefest. Evtl. Profilstöße müssen gesondert abgedichtet werden. Das 3mm Schaumstoffband ist aus UV- und witterungsbeständigem Polyethylenschaum und dient als elastische Verbindung zwischen Profil/Putz und Tür- bzw. Fensterrahmen.

Die abreißbare Schutzlasche ist mit einer Sollbruchstelle versehen. Auf die Schutzlasche ist ein Doppelklebeband zum Befestigen einer Abdeckfolie während der Putz- und Malerarbeiten aufgeklebt.

### Wichtige Hinweise:

Nicht unter +5°C und über +40°C Werkstoff-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten.



Der Faltenbalg kann Bewegungen von +/- 2,0 mm ausgleichen.

Das Schaumstoffband dient bei diesem Produkt lediglich als elastische Verbindung zwischen Profil/Putz und Fensterrahmen. Das Schaumstoffband kann nur dynamische Bewegung in Abhängigkeit der Dehnfähigkeit und der Dimensionierung aufnehmen.

Evt. Profilstöße müssen gesondert abgedichtet werden. Schutzlasche abknicken und anschließend gleichmäßig parallel zum Laibungsprofil abziehen.

Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tragfähig und tauglich für Verklebungen sein. Klebproben sind durchzuführen!

Die Produkte sind nicht geeignet auf eloxierten Alufenstern oder gewachsenen Holzfenstern. Dunkle Fensterrahmen haben bei thermischer Belastung (z.B. Sonneneinstrahlung)



Eigenschaften	
Länge:	2,6 m
Verkaufsgebinde:	30 Stück
Putz:	6 mm (Artikelnr. 6470) 9 mm (Artikelnr. 6460)

einen stärkeren Ausdehnungskoeffizienten. Eventuell kann das Produkt die Bewegungen nicht aufnehmen. Das Aufkleben auf Rolladenführungsschienen kann die Funktion des Laibungsprofils beeinträchtigen.

Wir empfehlen, die **Fireproof**-Laibungsprofile mit einer Aufлагenschere abzulängen. Um das spätere Abziehen der



## Laibungsprofil Dynamik PVC mit Gewebe 6460+70

Abzugsflasche zu erleichtern empfehlen wir, an den Profilen die Sollbruchstelle ca. 3 cm vor der Montage zu lösen. Nach Beendigung der Putz- oder Malerarbeiten muss die Schutzflasche zum Abzugssteg geknickt und dann von oben nach unten parallel zum Profil abgezogen werden. Verarbeitungshinweise auf der Verpackung beachten.

Das 3 mm Schaumstoffband dient bei diesem Produkt lediglich als elastische Verbindung zwischen Profil, Putz und Fensterrahmen. Das Schaumstoffband kann nur dynamische Bewegungen in Abhängigkeit zur Dehnfähigkeit und seiner Dimensionierung aufnehmen. Sämtliche **Fireproof**-Laibungsprofile müssen innerhalb von 12 Monaten nach der Produktion verarbeitet werden (siehe Produktionsstempel auf der Verpackung).

Bei den Laibungsprofilen ist darauf zu achten, dass beim Fixieren kein Spalt zwischen dem Profil und der Dämmstoffplatte entsteht. Sonst besteht die Gefahr der Hinterfüterung mit Armierkleber, welcher die Funktion des Laibungsprofils einschränkt oder unbrauchbar macht. Je nach Einbausituation ist das geeignete Profil zu wählen um Folgeschäden zu vermeiden. In Wärmedämm-Verbundsystemen empfehlen wir Laibungsprofile mit Gewebe. Eventuelle Profilstöße müssen gesondert abgedichtet werden z.B. Kompriband hinterlegen. Generell empfehlen wir mittels eines Kompribands eine zweite Abdichtungsebene herzustellen. Bewegungsausgleichselemente bei großen Fenstern müssen beachtet werden (nicht überkleben). Bei nicht genauer Angabe der zu erwartenden Bewegung sollte das Profil mit der höheren Bewegungsaufnahme gewählt werden. Die Fenster und Türen müssen nach den gültigen Richtlinien, Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren Ausgabe März 2010, der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. in Frankfurt, sowie dem neuesten Stand der Technik montiert und abgedichtet sein. Auf keinen Fall sind die Käufer der **Fireproof**-Laibungsprofile davon entbunden, diese auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen, sowie den Systemaufbau und die Verarbeitungsrichtlinien von **Fireproof** zu beachten.

Kühl und trocken lagern.

Transport und Lagerung liegend.

**Die Verarbeitungsrichtlinien der Fireproof-Zulassung Z-33.46-1687 sind unbedingt zu beachten!**

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.