

## Anwendungsbereich:

Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Verarbeitungsrichtlinien in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und anerkannten Regeln der Technik im Baubereich.

## Bemerkung:

Aus dem Vollstein mechanisch geschnittenes Riemchen.



| Eigenschaften                        |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Riemchenformat:                      | NF                            |
| Brandverhalten:                      | Klasse A1 (ohne Prüfung)      |
| Wasseraufnahme:                      | DIN EN ISO 10545-3 $\leq 6\%$ |
| Frostbeständig:                      | bestanden                     |
| Verbundfestigkeit:                   | NPD                           |
| Porenvolumen gemäß DIN 18515-1       | $> 20 \text{ mm}^3/\text{g}$  |
| Porenradienmaximum gemäß DIN 18515-1 | $> 0,2 \text{ }\mu\text{m}$   |

## Kombinierbar mit:



Bitte beachten Sie:

Die farbliche Darstellung der Riemchen auf diesem Produktdatenblatt kann vom echten Stein abweichen. Wir empfehlen Ihnen, sich die verfügbaren Riemchen in unserer Ausstellung anzusehen, um einen verlässlichen Eindruck zu bekommen.