

Anwendungsbereich:

Die bei uns erhältliche Kollektion von wertbeständigen Objekt-Klinkerriemchen zeichnet sich durch ihre vielen Variationsmöglichkeiten aus. Eine breite Auswahl an Formen und Farben eröffnet sehr individuelle und persönliche Gestaltungsmöglichkeiten. Objekt-Klinkerriemchen eignen sich für Wärmedämmverbundsysteme sowie Außen- und Innenwände.

Bemerkung:

Aus dem Vollstein mechanisch geschnittenes Riemchen. Lieferbar ab 400m².

Verfügbare Formate:

DF (Dünnformat): ca. 240x10x52 mm

Eckwinkel: ca. 240/115x10x52 mm

Läuferwinkel: ca. 240x10x52/52 mm

NF (Normalformat): ca. 240x10x71 mm

Eckwinkel: ca. 240/115x10x71 mm

Läuferwinkel: ca. 240x10x71/71 mm

SF (Spanisches Format): ca. 290x10x52 mm

Eckwinkel: ca. 240/115x10x52 mm

Läuferwinkel: ca. 290x10x52/52 mm

SF (Spanisches Format) 40: ca. 290x10x40 mm

Eckwinkel: ca. 240/115x10x40 mm

Läuferwinkel: ca. 290x10x40/40 mm

LF (Langformat) 36: ca. 360x10x52 mm

Eckwinkel: ca. 360/115x10x52 mm

Läuferwinkel: ca. 360x10x52/52 mm

LF (Langformat) 470x40: ca. 468x10x40 mm

Eckwinkeln: ca. 468/115x10x40 mm

Läuferwinkel: ca. 468x10x40/40 mm

LF (Langformat) 470x52: ca. 468x10x52 mm

Eckwinkel: ca. 468/115x10x52 mm

Läuferwinkel: ca. 468x10x52/52 mm



Kombinierbar mit:



Eigenschaften	
Wasseraufnahme	< 1,5%
Mittleres Porenvolumen V_p	$\geq 20 \text{ mm}^3/\text{g}$
Biegezugfestigkeit	$> 35 \text{ N}/\text{mm}^2$
Bruchlast	$> 1.666 \text{ N}$
Widerstand gegen Verschleiss	PEI 4
Wärmeausdehnung	$5,5 \times 10^{-6} \text{ mmK}^{-1}$
Temperaturwechselbeständigkeit	gegeben
Widerstand gegen Haarrisse	gegeben
Frostbeständigkeit	gegeben
Widerstand gegen Fleckenbildner	4
Beständigkeit gegen schwach-konzentrierte Säuren und Laugen	ULA
Beständigkeit gegen hoch-konzentrierte Säuren und Laugen	UHA
Widerstand gegen Haushaltsreiniger und Zusätze in Schwimmbädern	UA

Bitte beachten Sie:

Die farbliche Darstellung der Riemchen auf diesem Produktdatenblatt kann vom echten Stein abweichen. Wir empfehlen Ihnen, sich die verfügbaren Riemchen in unserer Ausstellung anzusehen, um einen verlässlichen Eindruck zu bekommen.