


## Anwendungsbereich:

Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Verarbeitungsrichtlinien in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und anerkannten Regeln der Technik im Baubereich.



Eigenschaften	
Format:	WF*
Wasseraufnahme:	≤ 7% m/md
Mittelwert Druckfestigkeit	≥ 60 N/mm <sup>2</sup>
Normalisiert Druckfestigkeit	≥ 60 N/mm <sup>2</sup>
Brandverhalten	A1
Formbeständigkeit	NPD
Frostwiderstand	F2
Netto-Trockenrohdichte	2100 kg/m <sup>3</sup> (D1)
Brutto-Trockenrohdichte	2050 kg/m <sup>3</sup> (D1)
Wärmeleitfähigkeit Lambda 50/50	≤ 0,62 W/m.K
Verbundfestigkeit Mauerwerk	0,15 N/mm <sup>2</sup>
Verbundfestigkeit Dünnbett	0,30 N/mm <sup>2</sup>
Wasserdampfdurchlässigkeit	5/10
Aktive lösliche Salze	S2

\*Keine weiteren Formate verfügbar.

Als Riemchen kombinierbar mit:



Bitte beachten Sie:

Die farbliche Darstellung der Verblender bzw. Riemchen auf diesem Produktdatenblatt kann vom echten Stein abweichen. Wir empfehlen Ihnen, sich die verfügbaren Riemchen in unserer Ausstellung anzusehen, um einen verlässlichen Eindruck zu bekommen.